

Drift och skötselanvisning ytterdörrar och partier av ädelträ

Före installation

Lagring skall ske på torr och väl ventilerad uppställningsplats. Tillse att det inte bildas kondens i emballaget. Dörren skall helst förvaras stående, eller liggande på ett sådant sätt att beslagen inte skadar dörren.

Före montering

Kontrollera att karmen är oskadd och rätt utförd före montering. Karmen är normalt förborrad för montering med träskruv. Vid montering med karmskruv kräver de flesta fabrikat att hålen genomborras med en 14 mm borr. Iakttag försiktighet så att inte karmens yta skadas vid borring och montering av karmskruv. Som vägledning vid val av material för rengöring och reparation av dörrsnickerier lämnar vi här en kortfattad beskrivning av den ytbehandling som våra produkter genomgår före leverans. Ni finner här vidare uppgifter om rengöringsmedel samt färger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar.

Fanerade produkter

Ytbehandling sker med en ej filmbildande träolja, som har goda träkonserverande egenskaper och skyddar ytan mot olika slags väderlekspåkänningar.

Rengöring

Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, förslagsvis vanligt diskmedel.

Vid mögelangrepp används rengöringsmedel som tar bort mögelsporer.

Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför lösningsmedel, skurpulver, stålull etc.

Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned, annars finns risk för att ränder uppstår. Eftertorka.

Vid behov kan dörren även slipas lätt med fint sandpapper. Slipdammet borstas och torkas bort.

Underhåll

Utförs vid behov, oftast några gånger om året. Efter rengöring påföres träolja (ej filmbildande) avsedd för utomhusbruk med viss sparsamhet men dock så pass mycket att ytan blir mättad.

Täckmålade produkter

Produkterna är målade med utomhusbeständiga färger som uppfyller högakrav på fyllighet, repfasthet, nötning och utseende samt har hög beständighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

Rengöring

Använd allmänt förekommande rengöringsmedel (ej alkaliska), förslagsvis diskmedel.

Vid mögelangrepp används rengöringsmedel som tar bort mögelsporer.

Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför lösningsmedel, skurpulver, stålull etc.

Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned, annars finns risk för att ränder uppstår. Eftertorka.

Underhåll

Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått eller förslitning varit onormal. För att bibehålla produktens lyster rekommenderas dock årligen en behandling med något i handeln förekommande bilvax. Detta underlättar även rengöring

Kvistgulning

I virke till målade karmar förekommer kvistar. Beroende på träets egenskaper och miljön som karmen är monterad i så ingår det i virkets naturliga åldrande att kvistarna med tiden kan urskiljas genom ytbehandlingen.

Bättring av kvistgulning se rubrik "Bättring".

Bättring

Mindre skador penselbättras lämpligen med någon alkyd- eller akrylatfärg för utomhusbruk i lämplig kulör och glans. Större skador kräver som regel spackling, slipning och total ommålning. Testa lämpligen först på ett mindre parti på t.ex. dörrens bakkant för att säkerställa att den tänkta produkten är förenlig med den ursprungliga ytbehandlingen.

UNDERHÅLL vid klarlackad dörr av ädelträ ex. ekpartier

Dörrarna ska underhållas genom rengöring med i handeln normalt förekommande rengöringsprodukter som inte är frätande eller innehåller kemikalier. Även vid fönsterputs ska milda och icke frätande rengöringsprodukter användas. Lister runt glas måste torkas torra vid putsning. Var observant på att kontrollera dörrens yta mot skador eller småsprickor i lacken. Uppstår skador eller småsprickor måste dörren omedelbart förbättringslackas för att inte träytan under lacken ska ta skada.

Efter ca 1-3 år kan dörren behöva omlackas beroende på hur utsatt för sol, regn och slitage den är. Vid omlackning används av färgleverantör rekommenderad klarlack. Följ noga instruktionerna som medföljer lackförpackningen för att uppnå bästa resultat. Vid omlackning eller förbättringslackning måste dörren rengöras och slipas lätt med slippapper 240s korn innan lackningen.

Oljade detaljer måste ses över och oljas in 1-2 gånger per år beroende på hur utsatta för sol, regn och slitage de är. Beslag rengörs och smörjs vid behov.